DIOSHY® GP-995

Fabricante	DIOSHY Co.,Ltd.	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DIOSHY® GP-995 es un material de copolímero de bloque de estireno etileno butileno estireno (SEBS). Está disponible en Asia Pacífico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Translúcido	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.889 g/cm³	-	JIS K6301
Índice de fluidez de masa (MFR)	25 g/10 min	-	JIS K7210
Dureza Shore		-	JIS K6301
	95	-	-
	45	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	7.94 MPa 2.94 MPa	- 1151.6 psi 426.41 psi	JIS K6310 - -
Resistencia a la tracción	10.8 MPa	1566.41 psi	JIS K6310
Elongación a la tracción	560 %	-	JIS K6310
Resistencia al desgarro	86 kN/m	-	JIS K6310
Deformación permanente por compresión	32 %	-	JIS K6301

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.