# DIOSHY® UL-860KM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DIOSHY Co.,Ltd. | **Categoría** | SEBS |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Aplicación: UL 94 V0

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Apariencia** | Blanco | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.30 g/cm³ | - | JIS K6301 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 6.7 g/10 min | - | JIS K7210 |
| **Dureza Shore** | 60 | - | JIS K6301 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 1.18 MPa<br>0.490 MPa | -<br>171.14 psi<br>71.07 psi | JIS K6310<br>-<br>- |
| **Resistencia a la tracción** | 4.02 MPa | 583.05 psi | JIS K6310 |
| **Elongación a la tracción** | 740 % | - | JIS K6310 |
| **Resistencia al desgarro** | 17 kN/m | - | JIS K6310 |
| **Deformación permanente por compresión** | 16 % | - | JIS K6301 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Clasificación de inflamabilidad** | V-0 | - | UL 94 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.