DIOSHY® TPU T998M

Fabricante	DIOSHY Co.,Ltd.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DIOSHY® TPU T998M es un material de Elastómero de Poliuretano Termoplástico (Poliéster) (TPU-Poliéster). Está disponible en Asia Pacífico.

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.23 g/cm³	-	JIS K7311
Dureza Shore	98 53	- - -	JIS K7311 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión Taber	60.0 mg	-	JIS K7311
Esfuerzo a la tracción	16.7 MPa	2422.13 psi	

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			JIS K7311
Resistencia a la tracción	49.0 MPa	7106.86 psi	JIS K7311
Elongación a la tracción	550 %	-	JIS K7311
Deformación permanente por compresión	35 %	-	JIS K6301
Resiliencia al rebote	38 %	-	JIS K7311

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al desgarro	16.7 MPa	2422.13 psi	JIS K7311

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-39.0 °C	-38.2 °F	DSC
Temperatura de reblandecimiento Vicat	125 °C	257.0 °F	JIS K7206

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.