Topolymer® 9210-551

Fabricante	Dongguan Top Polymer Enterprise	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los materiales Topolymer® 9000s son extremadamente adecuados para sistemas de sellado automotriz. Además de los grados generalmente mencionados, existen otras series de grados Topolymer®, cada una con un conjunto especial de propiedades diseñadas para adaptarse a una variedad de requisitos de aplicación. Además de la serie estándar de Topolymer®, existen grados especiales de Topolymer® que se pueden desarrollar para satisfacer requisitos únicos de los clientes. Aplicación: Color claro, fácil de colorear. Recomendado para aplicaciones que requieren excelente resistencia a la fatiga por flexión, excelente resistencia al ozono. Utilizado en aplicaciones interiores, de encapsulación y de sellado. Estos grados de TPVs de Topolymer se pueden procesar en equipos convencionales de termoplásticos para moldeo por inyección, extrusión o moldeo por soplado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena colorabilidad Resistente al ozono	- -	- -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones automotrices Sellos	- -	- -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Encapsulando Extrusión Moldeo por inyección	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.960 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	55	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	4.60 MPa	667.17 psi	-
Elongación a la tracción	360 %	-	-
Resistencia al desgarro	21.5 kN/m	-	-
Deformación permanente por compresión	27 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.