Topolymer® 9210-751

Fabricante	Dongguan Top Polymer Enterprise	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los materiales Topolymer® 9000s son extremadamente adecuados para sistemas de sellado automotriz. Además de las calidades generales anteriores, existen otras series de calidades Topolymer®, cada una con un conjunto especializado de propiedades diseñado para adaptarse a una variedad de requisitos de aplicación. Además de la serie estándar Topolymer®, existen o pueden desarrollarse calidades especiales Topolymer® para satisfacer requisitos únicos del cliente. Aplicación: color claro, fácil de colorear. Recomendado para aplicaciones que requieren excelente resistencia a la fatiga por flexión y excelente resistencia al ozono. Se utiliza en aplicaciones interiores, de encapsulado y de sellado. Estas calidades de TPV Topolymer pueden procesarse en equipos convencionales para termoplásticos mediante moldeo por inyección, extrusión o moldeo por soplado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena colorabilidad Resistente al ozono	- -	- -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones automotrices Sellos	- -	- -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Encapsulando Extrusión Moldeo por inyección	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.960 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	75	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	8.30 MPa	1203.82 psi	-
Elongación a la tracción	470 %	-	-
Resistencia al desgarro	33.2 kN/m	-	-
Deformación permanente por compresión	32 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.