DJSilicone NE-171

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

De acuerdo con la dureza diferente, el caucho de silicona estándar para moldeo se puede dividir en seis tipos. A través de la vulcanización por moldeo después de agregar DMDBH, con excelente transparencia, propiedades físicas y mecánicas, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia al envejecimiento, el producto se puede utilizar durante un largo período a temperaturas de -60°C a 200°C. Además, para satisfacer algunas demandas especiales, NE-151 y NE-161 pueden proporcionar caucho con alta elasticidad y caucho que contiene fenol en baja cantidad (*0.002%). Es adecuado para fabricar varios tipos de teclados y piezas para productos electrónicos, accesorios para maquinaria o automóviles, anillos de sellado y accesorios para uso industrial o civil, así como diferentes tipos de fabricaciones resistentes a altas y bajas temperaturas y fabricaciones transparentes. Puede proporcionar no solo productos translúcidos de color blanco lechoso, sino también productos vulcanizados y de piezas con aditivos de color.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Aislante eléctricamente	-	-
	Alta claridad	-	-
	Alta elasticidad	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Alta resistencia al calor	-	-
	Resistente a baja temperatura	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
	Aplicaciones eléctricas/electrónicas	-	-
	Accesorios	-	-
	Aplicaciones a baja temperatura	-	-
	Sellos	-	-
	Piezas transparentes	-	
Apariencia	Translúcido	-	-
	Blanco	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.17 to 1.27 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	68 to 72	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.