DJSilicone NE-341

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Este producto adopta materias primas de alta calidad e ingredientes especiales, lo que le confiere las siguientes propiedades: excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, propiedades físicas, mecánicas y eléctricas. Este caucho tiene una muy buena transparencia y propiedades físicas y mecánicas. El caucho de silicona modificado para moldeo utiliza el vulcanizador DMDBH, mientras que el caucho de silicona modificado para extrusión utiliza el vulcanizador DCBP. Es adecuado para producir todo tipo de tubos de caucho de silicona, tiras de caucho especiales, accesorios para cables y partes de otros equipos eléctricos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buenas propiedades eléctricas Alta claridad Alta resistencia al calor Resistente a baja temperatura	- - - -	- - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Recubrimiento de cable Partes eléctricas Tubería	- - -	- - -
Apariencia	Translúcido Blanco	- -	- -
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.07 to 1.17 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	38 to 42	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.