DJSilicone NE-7260

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El caucho de silicona común para moldeo y extrusión tiene una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, rendimiento eléctrico y propiedades físicas y mecánicas. A pesar de tener una transparencia ligeramente peor que el caucho de silicona general, es más adecuado para fabricar productos de colores. Hay dos tipos de este producto, a saber, caucho de silicona modificado para moldeo y caucho de silicona modificado para extrusión. El primero se puede vulcanizar con DMDBH y utilizar para fabricar accesorios industriales como teclados, anillos de sellado y almohadillas de sellado, mientras que el segundo se puede vulcanizar con DCBP y utilizar para fabricar cables, tubos de caucho y tiras de caucho.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena colorabilidad Alta resistencia al calor Resistente a baja temperatura	- - -	- - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Tubería Aplicaciones de Cable y Alambre	- -	- -
Apariencia	Blanco	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.15 to 1.25 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	57 to 63	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.