DJSilicone NE--D-2/NE-D-2U

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Con excelentes propiedades de procesamiento, el aislador de alta tensión puede satisfacer diversos requisitos técnicos tanto para moldeo como para inyección. También tiene muy buenas propiedades aislantes, hidrofobicidad, resistencia al tracking, a la erosión y al fuego. Es adecuado para fabricar equipos eléctricos como pararrayos compuesto, aislador y tubo de revestimiento para ferrocarril y tren ligero urbano, etc. T1, C1, D1, E1 son adecuados para moldeo y T2, C2, D2, E2 son adecuados para inyección o extrusión. En comparación con la goma de silicona común, este producto tiene mejor resistencia a la tracción, elongación a la rotura y resistencia al desgarro. Es adecuado para aquellos productos moldeados que requieren altas propiedades físicas y mecánicas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Aislante eléctricamente Retardante de llama Bajo a Ninguna Absorción de Agua Resistente al seguimiento	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Tuberías Aisladores de separación	- - -	- - -
Apariencia	Gris Rojo Blanco	- - -	- - -
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.45 to 1.51 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	56 to 60	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	kV/mm	-	ASTM D149

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Constante dieléctrica	3.00 to 4.00	-	ASTM D150
Factor de disipación		-	ASTM D150
Inflamabilidad	FV-0	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la erosión	mm	-	-
Resistencia al seguimiento	TMA4.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.