# DJSilicone NE-G171

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD | **Categoría** | Silicone |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Este producto tiene excelentes propiedades de resistencia tanto a altas como a bajas temperaturas. Adoptando una fórmula especial y un proceso técnico, posee mejor resistencia al calor y a altas temperaturas que la goma de silicona común. Entre ellos, el color blanco lechoso, translúcido o blanco está disponible para la serie común, mientras que el color amarillo claro o marrón rojizo está disponible para la serie estándar. Este producto puede utilizarse de forma continua a una temperatura de 250°C y su resistencia instantánea a altas temperaturas puede alcanzar los 300°C, lo que lo hace adecuado para fabricar diversos tipos de juntas resistentes a altas temperaturas, rodillos, tiras de sellado, etc.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Alta resistencia al calor<br>Resistente a baja temperatura | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Juntas<br>Rodillos<br>Sellos | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Apariencia** | Amarillo | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.17 to 1.27 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Dureza Durometro** | 67 to 73 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Deformación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia a la tracción** | MPa | - | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia al desgarro** | kN/m | - | ASTM D624 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.