DOW™ LDPE 203M

Fabricante	The Dow Chemical Company	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DOW™ LDPE 203M es un material de resina de polietileno de baja densidad. Está disponible en América Latina. Aplicación típica de DOW™ LDPE 203M: aplicaciones de contacto con alimentos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
	0.30 g/10 min	-	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)			ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción	0.50 0.58	- - -	ASTM D1894 - -
Espesor de película - Ensayado	50 µm	1.97 mil	-
Resistencia a la punción de película	5.00 J/cm³	-	Internal Method
Resistencia a la tracción	10.0 MPa 10.0 MPa 23.0 MPa 18.0 MPa	- 1450.38 psi 1450.38 psi 3335.87 psi 2610.68 psi	ASTM D882 - - - -
Elongación a la tracción	420 % 680 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	240 g	8.46 oz	ASTM D1709A
Resistencia al desgarro Elmendorf	190 g 220 g	- 6.7 oz 7.76 oz	ASTM D1922 - -

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	34	-	ASTM D2457
			ASTM D1003

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	15 %	-	

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	217 °C	422.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.