DOW™ LLDPE 6500R

Fabricante	The Dow Chemical Company	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DOW™ LLDPE 6500R es un material de Resina de Polietileno de Baja Densidad Lineal. Está disponible en América Latina. Aplicación típica de DOW™ LLDPE 6500R: Aplicaciones de Contacto Alimentario

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.927 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	47 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	0.500 hr	-	ASTM D1693

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	12.0 MPa 9.00 MPa	- 1740.46 psi 1305.34 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	130 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	392 MPa	56854.9 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	180 to 220 °C	356.0 - 428.0 °F	-
Temperatura del molde	5.00 to 30.0 °C	41.0 - 86.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.