

AFFINITY™ GA 1000R

Fabricante	The Dow Chemical Company	Categoría	TPO (POE)
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Cumple con: UE, No 10/2011, U.S. FDA 21 CFR 175.105. Consulte las regulaciones para obtener detalles completos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	EU No 10/2011	-	-
	FDA 21 CFR 175.105	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color Gardner		-	ASTM D3417
Nivel de injerto MAH	Alto	-	Internal Method

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Materia volátil	%	-	ASTM D3030

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield	13.0 Pa·s	-	ASTM D1084

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	1.87 MPa	271.22 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	170 %	-	ASTM D638

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-58.0 °C	-72.4 °F	Internal Method
Temperatura de fusión (DSC)	68.0 °C	154.4 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.