AFFINITY™ KC 8852G

Fabricante	The Dow Chemical Company	**Categoría**	POP
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Excelentes propiedades inherentes de adherencia Excelentes propiedades ópticas Excelentes propiedades de tenacidad Cumple con: U.S. FDA FCN 424 Canadian HPFB Sin objeciones Consulte las regulaciones para obtener detalles completos. AFFINITY* KC 8852G Poliolefinas Plastómero (POP) se produce a través de la tecnología INSITE*. Esta resina es un copolímero de etileno-octeno que ofrece un excelente rendimiento como resina de adherencia en aplicaciones de película de estiramiento de un solo lado. Este plastómero de poliolefina proporciona excelente adherencia y óptica, mientras ofrece una tenacidad excepcional.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA FCN 424 HPFB (Canadá) Sin objeción	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Película Fundida	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.875 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	20 µm	0.7874 mil	-
Resistencia a la punción de película	15.7 J/cm³	-	Internal method
Impacto por caída de dardo	150 g	5.29 oz	ASTM D1709
Unión de película		-	ASTM D4649
	150 g	5.29 oz	ASTM D4649
	110 g	3.88 oz	ASTM D4649
	250 g	8.82 oz	ASTM D4649
	130 g	4.59 oz	ASTM D4649

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	48.0 °C	118.4 °F	ASTM D1525
Temperatura de fusión (DSC)	68.0 °C	154.4 °F	Internal method

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	66	-	ASTM D2457

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	4.3 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.