Multi-Pro® 0405 KU

Fabricante	The Dow Chemical Company	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Multi-Pro® 0405 KU es un producto de polipropileno. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: Automotriz. Las características incluyen: Buena procesabilidad, Resistente al impacto.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Procesabilidad Resistencia al impacto a baja temperatura	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.926 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	60	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.9 MPa	3321.37 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	860 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1020 MPa	147938.76 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	85 J/m	1.59 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Gardner	20.1 J	-	ASTM D5420

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	35.0 °C	95.0 °F	ASTM D648

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	65.6 °C	150.08 °F	-
Tiempo de secado	1.0 to 2.0 hr	-	-
			-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	188 °C	370.4 °F	
Temperatura media	202 °C	395.6 °F	-
Temperatura frontal	216 °C	420.8 °F	-
Temperatura de boquilla	216 °C	420.8 °F	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	216 °C	420.8 °F	-
Temperatura del molde	26.7 to 48.9 °C	80.06 - 120.02 °F	-
Velocidad de inyección	Moderado-Rápido	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.