Multi-Flex® TPE D3204

Fabricante	The Dow Chemical Company	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Multi-Flex® TPE D3204 es un producto de Elastómero Termoplástico (TPE). Está disponible en África y Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: Automoción.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Pintable	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.988 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	86	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	120 MPa	17404.56 psi	ISO 178
Esfuerzo a la tracción	12.0 MPa	1740.46 psi	ISO 37
Elongación a la tracción	660 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	60 kN/m	-	ISO 34-1

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	65.6 °C	150.08 °F	-
Tiempo de secado	2.0 to 4.0 hr	-	-
Temperatura trasera	204 °C	399.2 °F	-
Temperatura media	210 °C	410.0 °F	-
Temperatura frontal	216 °C	420.8 °F	-
Temperatura de boquilla	221 °C	429.8 °F	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	221 °C	429.8 °F	-
Temperatura del molde	37.8 to 48.9 °C	100.04 - 120.02 °F	-
Velocidad de inyección	Rápido	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.