DOW™ VLDPE DFDA-1010 NT 7

Fabricante	The Dow Chemical Company	**Categoría**	VLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Película de bajo módulo Excelente compatibilidad con polipropileno y polietileno Cumple con U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a Cumple con la UE, No 10/2011 Consulte las regulaciones para obtener detalles completos. DFDA-1010 NT 7 Resina de Polietileno de Muy Baja Densidad (VLDPE) se produce mediante polimerización en fase gaseosa de Dow. Este es un copolímero de etileno-buteno que exhibe alta flexibilidad y elasticidad. Puede ser utilizado en películas monolayer y coextruidas y en mezclas con otros poliolefinas para mejorar la tenacidad de la estructura.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.906 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.85 g/10 min 20 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
Dureza Durometro	91 95	- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	23.8 MPa	3451.9 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	800 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D790A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-38.9 °C	-38.02 °F	Internal method
Temperatura de fusión (DSC)	119 °C	246.2 °F	Internal method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.