

Akulon® F126-C

Fabricante	DSM Somos®	Categoría	Nylon 6
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Akulon®F126-C es un material de poliamida 6 (nylon 6). Este producto está disponible en Europa, y el método de procesamiento es: extrusión de película. Las principales características del F126-C son: Lubricación, Viscosidad media. Las áreas de aplicación típicas de F126-C son: películas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Lubricante	-	-
Características	Lubricación	-	-
	Viscosidad Media	-	-
Usos	Películas	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Película	-	-

Datos multipunto

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Volumen específico vs Temperatura (ISO 11403-2)	-	-
	Viscosidad vs. Tasa de corte (ISO 11403-2)	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm ³	-	ISO 1183
Número de viscosidad	164 cm ³ /g	-	ISO 307
Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coefficiente de fricción		-	ISO 8295
	1.2	-	ISO 8295
	1.5	-	ISO 8295
Espesor de película - Ensayado	50 µm	1.97 mil	-
Módulo a la tracción	460 MPa	66717.48 psi	Internal method
Esfuerzo a la tracción		-	ISO 527-3
	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-3
	80.0 MPa	11603.04 psi	ISO 527-3
Elongación a la tracción	350 %	-	ISO 527-3
Resistencia al desgarro tipo pantalón	32.0 N/mm	-	ISO 6383-1
Tasa de transmisión de vapor de agua	35 g/m ² /24 hr	2.26 g/100 in ² / 24 hr	DIS 15106-1/-3

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de transmisión de oxígeno		-	DIS
	26 cm ³ /m ² /bar/	-	15105-1/-2
	24 hr	-	DIS
	38 cm ³ /m ² /bar/		15105-1/-2
	24 hr		DIS
			15105-1/-2
Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Capacidad calorífica específica		-	-
	1550 J/kg/°C	-	-
	2250 J/kg/°C	-	-
CLTE	9.0E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la punción (50,0 μm)	11.5 J/cm	-	Internal method
RSV	2.65	-	Internal method
Viscosidad de fusión	380 Pa·s	-	Internal method
Desconocido		-	-
Óptico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia	83.0 %	-	Internal method

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	75.0 °C	167.0 °F	-
Tiempo de secado	hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	220 °C	428.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	240 °C	464.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	250 °C	482.0 °F	-
Temperatura del adaptador	260 °C	500.0 °F	-
Temperatura del dado	250 °C	482.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.