Novamid® 2030J

Fabricante	DSM Somos®	**Categoría**	Nylon 66/6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Novamid® 2030J es un copolímero de poliamida 66/6 (Nylon 66/6). Está disponible en Asia-Pacífico para extrusión o extrusión de película. Atributo principal de Novamid® 2030J: Clasificación de llama. Aplicación típica de Novamid® 2030J: Película

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Película	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Extrusión de Película	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
Absorción de agua	2.8 %	-	ISO 62

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Número de viscosidad	246 cm^3/g	-	ISO 307

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	200 °C	392.0 °F	ISO 11357-3

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	IEC 60695-11-10, -20

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.