# Novamid® 2420A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DSM Somos® | **Categoría** | Nylon 66/6 |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Novamid® 2420A es un Copolímero de Poliamida 66/6 (Nylon 66/6). Está disponible en Asia-Pacífico para extrusión.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Método de procesamiento** | Extrusión | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.14 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Absorción de agua** | 3.5 % | - | ISO 62 |
| **Número de viscosidad** | 183 cm³/g | - | ISO 307 |

| Térmico | | | |
|---|---|---|---|
| **Propiedad** | **Sistema Métrico** | **Sistema Imperial** | **Método** |
| **Temperatura de fusión** | 193 °C | 379.4 °F | ISO 11357-3 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.