Elvaloy® AC 2116

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	EEA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Elvaloy® AC 2116 es un copolímero de etileno y acrilato de etilo. Está disponible en forma de pellet para su uso en equipos de extrusión convencionales diseñados para procesar resinas de tipo polietileno. 16% acrilato de etilo

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1320(a)	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Perfil	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.930 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Contenido de acrilato de etilo	16.0 wt%	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	60.0 °C	140.0 °F	ASTM D1525, ISO 306
Temperatura de fusión	96.0 °C	204.8 °F	DSC, ISO 3146

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	135 °C	275.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura del adaptador	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura de fusión	160 to 235 °C	320.0 - 455.0 °F	-
Temperatura del dado	185 °C	365.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.