Elvaloy® AC 1913

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	EMA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Elvaloy® AC 1913 es un copolímero de etileno y acrilato de metilo. Está disponible en forma de gránulos para su uso en equipos de extrusión convencionales diseñados para procesar resinas tipo polietileno. 13% Acrilato de Metilo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1340(a)	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Coextrusión Recubrimiento por extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.930 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Contenido de acrilato de metilo	13.0 wt%	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	60.0 °C	140.0 °F	ASTM D1525, ISO 306
Temperatura de fusión pico	98.0 °C	208.4 °F	ASTM D3418, ISO 3146

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	235 °C	455.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	260 °C	500.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	285 °C	545.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	285 °C	545.0 °F	-
Temperatura del adaptador	285 °C	545.0 °F	-
Temperatura de fusión	235 to 310 °C	455.0 - 590.0 °F	-
Temperatura del dado	285 °C	545.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.