# Elvax® 3130

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DuPont Performance Polymers | **Categoría** | EVA |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

DuPont™ Elvax® 3130 es una resina de copolímero de etileno-acetato de vinilo extruible disponible en forma de gránulos para su uso en equipos de extrusión convencionales diseñados para procesar resinas de polietileno. Composición 12 % en peso de contenido de comonómero de acetato de vinilo Estabilizador térmico: antioxidante BHT Aplicaciones Esta resina está diseñada para proporcionar un sellado térmico a baja temperatura a sí misma o a muchos otros materiales comúnmente utilizados en aplicaciones de embalaje flexible. Las propiedades de fusión de esta resina permiten que se procese en equipos de película soplada a una amplia gama de grosores de película y relaciones de expansión. También se puede co-extruir con una variedad de otros polímeros. Esta resina se utiliza típicamente como capa de sellado a baja temperatura en películas co-extruidas.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Antioxidante<br>estabilizador térmico | -<br>- | -<br>- |
| **Características** | | | -<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Antioxidante<br>Copolímero<br>Contacto Alimentario<br>Aceptable<br>Buena flexibilidad<br>Buena Sellabilidad Térmica<br><br>Estabilizado térmicamente<br><br>Sellabilidad a baja temperatura | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Usos** | Película<br>Embalaje | -<br>- | -<br>- |
| **Certificaciones de organismos** | FDA 21 CFR 177.1350(a)(1) | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Película soplada<br>Película coextrudida<br>Coextrusión<br>Extrusión de Película | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.930 g/cm³ | - | ASTM D792, ISO 1183 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 2.5 g/10 min | - | ASTM D1238, ISO 1133 |
| **Contenido de acetato de vinilo** | 12.0 wt% | - | - |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 76.0 °C | 168.8 °F | ASTM D1525, ISO 306 |
| **Temperatura de fusión pico** | 95.0 °C | 203.0 °F | ASTM D3418, ISO 3146 |
| **Punto de congelación** | 75 °C<br>75 °C | -<br>167.0 °F<br>167.0 °F | -<br>ISO 3146<br>ASTM D3418 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fusión** | °C | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.