Elvax® 3169Z

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DuPont™ Elvax® 3169Z es una resina de copolímero de etileno-acetato de vinilo extruible disponible en forma de gránulos para su uso en equipos de extrusión convencionales diseñados para procesar resinas de polietileno. Composición 18 % en peso de contenido de comonómero de acetato de vinilo Aditivo deslizante, aditivo antiengaste Estabilizador térmico: antioxidante no BHT Aplicaciones Esta resina está diseñada para proporcionar un sellado térmico a baja temperatura a sí misma o a muchos otros materiales comúnmente utilizados en aplicaciones de embalaje flexible. Las propiedades de fusión de esta resina permiten que se procese en equipos de película soplada a una amplia gama de grosores de película y relaciones de expansión. También se puede co-extruir con una variedad de otros polímeros. Esta resina se utiliza típicamente como capa de sellado a baja temperatura en películas co-extruidas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antibloqueo	-	-
	Antioxidante	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	estabilizador térmico Deslizamiento	- -	- -
Características	Antibloqueo Antioxidante Copolímero Contacto Alimentario Aceptable Buena flexibilidad Buena Sellabilidad Térmica Estabilizado térmicamente Sellabilidad a baja temperatura Deslizamiento	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - -
Usos	Película Embalaje	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película soplada Película coextrudida Coextrusión Extrusión de Película	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.950 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido de acetato de vinilo	18.0 wt%	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	68.0 °C	154.4 °F	ASTM D1525, ISO 306
Temperatura de fusión pico	89.0 °C	192.2 °F	ASTM D3418, ISO 3146
Punto de congelación	68 °C 68 °C	- 154.4 °F 154.4 °F	- ISO 3146 ASTM D3418

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.