# Elvax® 550

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DuPont Performance Polymers | **Categoría** | EVA |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

DuPont™ Elvax® 550 es una resina de copolímero de etileno-acetato de vinilo para su uso en aplicaciones industriales. Composición 15 % en peso de contenido de comonómero de acetato de vinilo Estabilizador térmico: antioxidante BHT Aplicaciones Las resinas Elvax® se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones que involucran moldeo, composición, extrusión, adhesivos, selladores y mezclas de cera. Para obtener información adicional y propiedades asociadas con aplicaciones específicas, consulte las Guías de Selección de Grados que se encuentran en el sitio web de Elvax® para aplicaciones industriales. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Antioxidante<br>estabilizador térmico | -<br>- | -<br>- |
| **Características** | Antioxidante<br>Copolímero<br>Contacto Alimentario | -<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Aceptable<br>Estabilizado térmicamente | -<br>- | |
| **Usos** | Adhesivos<br>Mezcla<br>Compounding<br>Aplicaciones industriales<br>Selladores<br>Cubierta de Alambre | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Certificaciones de organismos** | FDA 21 CFR 177.1350(a)(1) | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por soplado<br>Compounding<br>Moldeo por compresión<br>Extrusión<br>Procesamiento de Espuma<br>Moldeo por inyección<br>Extrusión de hoja<br>Moldeo de espuma estructural | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.935 g/cm³ | - | ASTM D792, ISO 1183 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 8.0 g/10 min | - | ASTM D1238, ISO 1133 |
| **Contenido de acetato de vinilo** | 15.0 wt% | - | - |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 62.0 °C | 143.6 °F | ASTM D1525, ISO 306 |
| **Temperatura de fusión pico** | 85.0 °C | 185.0 °F | ASTM D3418, ISO 3146 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de procesamiento (fusión)** | °C | - | - |
| **Temperatura de fusión** | °C | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.