Elvax® 760

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DuPont™ Elvax® 760 es una resina copolímera de acetato de vinilo y etileno para uso en aplicaciones industriales. Composición 9.3 % en peso de Acetato de Vinilo Estabilizador Térmico: Antioxidante BHT Características Bajo nivel de antioxidante BHT Aplicaciones Las resinas Elvax® pueden ser utilizadas en una variedad de aplicaciones que involucran moldeo, composición, extrusión, adhesivos, selladores y mezclas de cera. Para información adicional y propiedades asociadas con aplicaciones específicas, consulte las Guías de Selección de Grados que se encuentran en el sitio web de Elvax® para aplicaciones industriales. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante estabilizador térmico	- -	- -
Características	Antioxidante Copolímero Contacto Alimentario	- -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aceptable Estabilizado térmicamente	- -	
Usos	Adhesivos Mezcla Compounding Aplicaciones industriales Selladores Cubierta de Alambre	- - - - - -	- - - - - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Compounding Moldeo por compresión Extrusión Procesamiento de Espuma Moldeo por inyección Extrusión de hoja Moldeo de espuma estructural	- - - - - - - -	- - - - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.930 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Contenido de acetato de vinilo	9.3 wt%	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	82.0 °C	179.6 °F	ASTM D1525, ISO 306
Temperatura de fusión pico	100 °C	212.0 °F	ASTM D3418, ISO 3146

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.