Mylar® A (200 guage)

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	PET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Las películas Mylar Tipo A tienen propiedades de tensión equilibradas y excelente resistencia a la humedad y la mayoría de los productos químicos. Pueden soportar extremos de temperatura de -94 a 302°F. Mylar no se vuelve quebradizo con la edad en condiciones normales, porque no contiene plastificantes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E93687-252918	-	-
Características	Uso general Buena adhesión Buena resistencia química Buena Procesabilidad Buena Estabilidad Térmica Buena Tenacidad Resistente a la humedad Acabado de superficie no suave	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Usos			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Cintas de Carbono Película Etiquetas Forros Cubiertas Protectores Cinta	- - - - - -	- - - -
Apariencia	Translúcido	-	-
Formas	Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505
Contracción de moldeo	1.3 % 0.80 %	- - -	ASTM D955 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	50 µm	1.97 mil	-
Resistencia a la tracción	193 MPa 228 MPa	- 27992.33 psi 33068.66 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	140 % 110 %	- - -	ASTM D882 - -

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D1003

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	24 %	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.