# Mylar® A (300 guage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DuPont Performance Polymers | **Categoría** | PET |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Las películas Mylar Tipo A tienen propiedades de tracción equilibradas y excelente resistencia a la humedad y la mayoría de los productos químicos. Pueden soportar extremos de temperatura de -94 a 302°F. Mylar no se vuelve quebradizo con la edad en condiciones normales, porque no contiene plastificantes.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Tarjeta Amarilla UL** | E93687-252918 | - | - |
| **Características** | Uso general<br>Buena adhesión<br>Buena resistencia química<br>Buena Procesabilidad<br>Buena Estabilidad Térmica<br>Buena Tenacidad<br>Resistente a la humedad<br>Acabado de superficie no suave | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Usos** | | | -<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Cintas de Carbono | - | - |
| | Película | - | - |
| | Etiquetas | - | - |
| | Forros | - | - |
| | Cubiertas Protectores | - | |
| | Cinta | - | |
| **Apariencia** | Translúcido | - | - |
| **Formas** | Película | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.39 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Contracción de moldeo** | | - | ASTM D955 |
| | 1.2 % | - | - |
| | 0.80 % | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Espesor de película - Ensayado** | 75 µm | 2.95 mil | - |
| **Resistencia a la tracción** | | - | ASTM D882 |
| | 186 MPa | 26977.07 psi | - |
| | 214 MPa | 31038.13 psi | - |
| **Elongación a la tracción** | | - | ASTM D882 |
| | 140 % | - | - |
| | 110 % | - | - |

## Óptico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | | | ASTM D1003 |

## Óptico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Opacidad** | 29 % | - | |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.