# Mylar® D (1000 guage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DuPont Performance Polymers | **Categoría** | PET |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Mylar® D (1000 guage) es un producto de Polietileno Tereftalato (PET). Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Mylar® D (1000 guage) incluyen aplicaciones de recubrimiento, aplicaciones eléctricas/electrónicas y película. Las características incluyen: Claridad, Deslizamiento.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Alta deslizabilidad | - | - |
| **Características** | Alta claridad<br>Alta deslizabilidad | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Película<br>Vidriado<br>Interruptores Táctiles de Membrana | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Formas** | Película | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.39 g/cm³ | - | ASTM D1505 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Coeficiente de fricción** | 0.40 | - | ASTM D1894 |
| **Espesor de película - Ensayado** | 250 µm | 9.84 mil | - |
| **Resistencia a la tracción** | 179 MPa | 25961.8 psi | ASTM D882 |

## Óptico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Transmitancia** | 88.0 % | - | ASTM D1003 |
| **Opacidad** | 2.0 % | - | ASTM D1003 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.