Mylar® EC (300 guage)

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	PET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Mylar® EC (300 guage) es un producto de Tereftalato de Polietileno (PET). Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Mylar® EC (300 guage) incluyen aplicaciones eléctricas/electrónicas, electrodomésticos y películas. Las características incluyen: Resistente a productos químicos, buena estabilidad dimensional, buena flexibilidad, alta resistencia, resistente a la humedad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E93687-101441653	-	-
Características	Duradero	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena estabilidad dimensional	-	-
	Buenas propiedades eléctricas	-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Alta resistencia	-	-
	Resistente a la humedad	-	

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Componentes de Electrodomésticos Calculadoras Aplicaciones de Cámara Aplicaciones de Comunicación Componentes de computadora Partes eléctricas Procesamiento de datos electrónicos Película Interruptores Táctiles de Membrana Placas de Circuito Impreso	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
Formas	Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	75 µm	2.95 mil	-
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	179 MPa	25961.8 psi	-
	200 MPa	29007.6 psi	-
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	150 %	-	-
	130 %	-	-

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	21 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.