Mylar® S (35 guage)

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	PET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Mylar® S (35 guage) es un producto de Polietileno Tereftalato (PET). Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Mylar® S (35 guage) incluyen aplicaciones de recubrimiento, piezas decorativas, película, reflectores y cintas. Las características incluyen: Resistente a Productos Químicos Resistente al Calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E93687-252989 E93687-252990	- -	- -
Características	Buena resistencia química Buena Estabilidad Térmica Platificable	- - -	- - -
Usos	Cintas de Carbono Partes decorativas Película	- - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Cubiertas Protectores Reflectores térmicos	- -	
Formas	Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	8.9 µm	0.3504 mil	-
Resistencia a la tracción	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D882
Elongación a la tracción	130 %	-	ASTM D882

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	8.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.