# Delrin® PC650 NC010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DuPont Performance Polymers | **Categoría** | Acetal (POM) Copolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Homopolímero de acetal de viscosidad media desarrollado para la industria sanitaria

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Lubricante<br>Desmoldeo | -<br>- | -<br>- |
| **Características** | Lubricado | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |
| **Código de marcado de piezas (ISO 11469)** | POM | - | - |
| **ID de resina (ISO 1043)** | POM | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.42 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Módulo a la tracción** | 3100 MPa | 449617.8 psi | ISO 527-2 |
| **Esfuerzo a la tracción** | 70.0 MPa | 10152.66 psi | ISO 527-2 |
| **Deformación a la tracción** | 17 % | - | ISO 527-2 |
| **Deformación nominal a la tracción en rotura** | 30 % | - | ISO 527-2 |
| **Resistencia al impacto Charpy con entalla** | 9.0 kJ/m² | 4.28 ft·lb/in² | ISO 179/1eA |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fusión** | 178 °C | 352.4 °F | ISO 11357-3 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.