Viton® GF-600S

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Polímeros de goma curables por peróxido - fabricados con tecnología de arquitectura de polímeros avanzada 65 Mooney goma GF tipo curable por peróxido.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	resistencia a solventes Cumplimiento de exposición alimentaria Viscosidad Media	- - -	- - -
Usos	Arandela Tubería Accesorios de Tubería Unión de Metal Sellos Aplicación de recubrimiento	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.2600 2	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Recubrimiento Moldeo por compresión Calandrado Moldeo por inyección	- - - - -	- - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.90 g/cm³	-	ASTM D792
Viscosidad Mooney	65 MU	-	ASTM D1646

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación permanente por compresión	25 %	-	ASTM D395

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.