DIGITALWAX® DC 100

Fabricante	DWS Systems	**Categoría**	Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Resina fotosensible para sistemas de estereolitografía DigitalWax® J Series. La resina de fundición DC100 fue especialmente desarrollada para la fundición de inversión directa de modelos de joyería. La resina de fundición DC100 permite la construcción de piezas detalladas con alta resolución de calidad, precisión dimensional y superficies lisas que no requieren ningún otro acabado manual. La resina de fundición DC100 es adecuada para la fundición directa de modelos de joyería. Los modelos hechos de resina de fundición DC100 tienen formas y dimensiones perfectamente estables y precisas. Características: Superficie lisa, alta resolución, alta precisión, no se necesita acabado manual adicional.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Acabado Superficial	-	-
Usos	Joyería Material de modelado Fabricación de moldes	- - -	- - -
Apariencia		-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Transparente - Ligeramente amarillo		
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Impresión 3D, Estereolitografía	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad	400 to 600 mPa·s	400.0 - 600.0 cP	-
Dureza Durometro	74	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	286 MPa	41480.87 psi	-
Resistencia a la flexión	18.6 MPa	2697.71 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.