DynaPath™ 1914-SS

Fabricante	Polymer Dynamix	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PA 6 de grado de extrusión para apantallamiento RFI/EMI Características: Apantallamiento de radiofrecuencia (RFI) Apantallamiento electromagnético (EMI) Sin descamación Excelente procesabilidad Aplicaciones: automoción, industrial, aplicaciones eléctricas/electrónicas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Blindaje electromagnético (EMI) Buena Procesabilidad Sin desprendimiento Blindaje de radiofrecuencia (RFI)	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones eléctricas/ electrónicas	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones industriales Blindaje contra radiación		
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.28 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	72.4 MPa	10500.75 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2830 MPa	410457.54 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	121 MPa	17549.6 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	960 J/m	17.98 ft·lb/in	ASTM D256

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	ohms	-	ASTM D257
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.