DynaPath™ C1310CF

Fabricante	Polymer Dynamix	**Categoría**	PC
Carga/Filler	10% Fibra de carbono	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Polyetherimid conductor Características: conductividad eléctrica Fácil de moldear Excelente apariencia superficial Aplicaciones: automoción, industrial, electricidad/electrónica

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono, 10% Relleno por Peso	-	-
Características	Conductivo Buena Procesabilidad Buena Acabado Superficial	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones eléctricas/electrónicas Aplicaciones industriales	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.25 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	108 MPa	15664.1 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	5.2 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	6620 MPa	960151.56 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	170 MPa	24656.46 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	85 J/m	1.59 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	590 J/m	11.05 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.