DynaStat® 2357

Fabricante	Polymer Dynamix	**Categoría**	PEBA-Ester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto de polietileno amida antistático Características: Permanentemente disipativo estático Buena estabilidad dimensional Libre de carbono Aplicaciones: Empaque Industrial Eléctrico/Electrónico

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antiestático	-	-
Características	Antiestático Buena estabilidad dimensional	- -	- -
Usos	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Aplicaciones industriales Embalaje	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.05 to 1.10 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.8 MPa 51.7 MPa	- 2001.52 psi 7498.46 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	24 % %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	5.0E+6 a 8.0E+8 ohms	-	ASTM D257
Resistividad volumétrica	5.0E+6 a 8.0E+8 ohms·cm	-	ASTM D257

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	82.2 °C	179.96 °F	-
Tiempo de secado	hr	-	-
Temperatura trasera	188 to 191 °C	370.4 - 375.8 °F	-
Temperatura media	199 to 202 °C	390.2 - 395.6 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura frontal	199 to 202 °C	390.2 - 395.6 °F	-
Temperatura de boquilla	196 to 199 °C	384.8 - 390.2 °F	-
Temperatura del molde	32.2 to 37.8 °C	89.96 - 100.04 °F	-
Presión de inyección	4.83 to 5.52 MPa	700.53 - 800.61 psi	-
Velocidad de inyección	Moderado	-	-
Contrapresión	0.00 MPa	0.0 psi	-
Velocidad del tornillo	40 to 45 rpm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.