CONFOR® CF-45

Fabricante	E-A-R Specialty Composites	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CONFOR® CF-45 es un material de poliuretano. Está disponible en Norteamérica. La propiedad principal de CONFOR® CF-45: resistente a las bacterias. Las aplicaciones típicas incluyen: aeroespacial, automotriz, aplicaciones eléctricas/ electrónicas, espuma, aplicaciones marinas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E90847-252635	-	-
Características	Resistente a bacterias Resistente a hongos Resistente al ozono Absorbente de choque Amortiguación de vibraciones	- - - - -	- - - - -
Usos	Interiores de Aeronaves Piezas interiores automotrices Aplicaciones eléctricas/	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	electrónicas Espuma Aplicaciones Marinas Aplicaciones Médicas/Sanitarias Sellos Artículos deportivos	- - - - -	- - - -
Apariencia	Azul	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.0959 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.80 %	-	ASTM D570

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	0.152 MPa	22.05 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	110 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Conductividad térmica	0.040 W/m/K	-	ASTM C177

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.6E+13 ohms·cm	-	ASTM D257

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Rigidez dieléctrica	1.1 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.