

Cadence™ GS4

Fabricante	Eastman Chemical Company	Categoría	Copolyester
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Eastman Cadence™ GS4 es un copoliéster amorfo de alto flujo para calandrado de películas. Las películas calandradas hechas de Eastman Cadence™ copoliéster no cristalizan, son libres de halógenos, ofrecen amplios márgenes de calandrado y termoformado y tienen buena tenacidad a baja temperatura. Son cooperativas en operaciones secundarias como unión por solvente, laminación, decoración, conformado en frío, perforación/corte y embosado. Las resinas Eastman Cadence™ no requieren presecado ni estabilizadores adicionales. Este producto ha sido CERTIFICADO EN CALIDAD DEL AIRE INTERIOR GREENGUARD®. La marca CERTIFICADA EN CALIDAD DEL AIRE INTERIOR GREENGUARD® es una marca de certificación registrada utilizada bajo licencia a través del Instituto Ambiental GREENGUARD (GEI). GEI es una organización independiente de la industria, sin fines de lucro, que supervisa el Programa de Certificación GREENGUARD. El Programa de Certificación GREENGUARD es un programa de pruebas de terceros independiente de la industria para productos y materiales de baja emisión para entornos interiores. Para más información sobre GEI y para obtener certificados imprimibles para Eastman™ Copoliésteres, visite www.greenguard.org. Elija Eastman Chemical Company en la categoría de Fabricante y haga clic en buscar para mostrar una lista de nuestros productos. Este producto ha sido CERTIFICADO CRADLE TO CRADLE Silver. La marca CERTIFICADA CRADLE TO CRADLE es una marca de certificación registrada utilizada bajo licencia a través de McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). MBDC es una firma global de consultoría en sostenibilidad y certificación de productos. El marco CRADLE TO CRADLE® va más allá del objetivo tradicional de reducir los impactos negativos del comercio ('ecoeficiencia'), hacia un nuevo paradigma de aumentar sus impactos positivos

('ecoefectividad'). En su núcleo, el diseño Cradle to Cradle percibe los procesos seguros y productivos del 'metabolismo biológico' de la naturaleza como un modelo para desarrollar un flujo de 'metabolismo técnico' de materiales industriales. Los componentes del producto pueden ser diseñados para una recuperación continua y reutilización como nutrientes biológicos y técnicos dentro de estos metabolismos. Para más información sobre MBDC y para obtener certificados imprimibles para Eastman Copoliésteres, visite www.mbdc.com. Elija Eastman Chemical Company bajo Nombre de la Empresa en productos Certificados C2C para mostrar una lista de nuestros productos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	amorfo	-	-
	Libre de halógenos	-	-
	Alto flujo	-	-
	Tenacidad a baja temperatura	-	-
Usos	Bolsas	-	-
	Película	-	-
	Mantenimiento/Reparación de Pavimento	-	-
	Muebles	-	-
	Etiquetas	-	-
	Laminados	-	-
	Embalaje	-	-
	Envoltura retráctil	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Calandrado	-	-
	Termoformado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.28 g/cm ³	-	ASTM D1505

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Absorción de agua	0.15 %	-	ASTM D570

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga		-	ASTM D648
	68.0 °C	154.4 °F	-
	63.0 °C	145.4 °F	-
Temperatura de transición vítrea	80.0 °C	176.0 °F	DSC
Temperatura de reblandecimiento Vicat	79.0 °C	174.2 °F	ASTM D1525
CLTE	7.6E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
Calor específico		-	DSC
	1300 J/kg/°C	-	-
	1700 J/kg/°C	-	-
	1800 J/kg/°C	-	-
	2000 J/kg/°C	-	-
	2100 J/kg/°C	-	-

Eléctrico e Inflamabilidad			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	2.0E+16 ohms	-	ASTM D257
Resistividad volumétrica	4.6E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	16 kV/mm	-	ASTM D149
Constante dieléctrica		-	ASTM D150
	3.20	-	-
	2.95	-	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Factor de disipación		-	ASTM D150
	0.017	-	-
	0.022	-	-
Resistencia al arco	134 sec	-	ASTM D495
Índice de oxígeno	25 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.