Ebalta GM 955-40 / Comp. A+B

Fabricante	Ebalta Kunststoff GmbH	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Este producto es un sistema de poliuretano. Si el producto se cura a temperatura ambiente, no se debe aplicar carga química y mecánica completa antes de 7 días después del curado. El producto puede estar sujeto a variaciones de color debido a las materias primas, pero estas variaciones de color no influyen en la calidad y las propiedades del producto. Aplicaciones moldes de fundición para concreto molde de fundición para yeso molde de fundición para cemento propiedades dureza Shore A aproximadamente 40 excelentes propiedades de flujo buena resistencia a la propagación de desgarro desmoldeo rápido baja absorción buena resistencia química buen desgasificado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química	-	-
		-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Alto flujo		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Moldes/Dados/ Herramientas	-	-
Apariencia	Rojo	-	-
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	40 to 46	-	ISO 7619

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.50 to 3.50 MPa	362.6 - 507.63 psi	ISO 37
Elongación a la tracción	550 to 630 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	15 to 17 kN/m 5.5 to 6.5 kN/m	- - -	ISO 34-1 - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 11 Relación de mezcla por peso: 100	- - -	- - -
Densidad	1.24 to 1.30 g/cm³	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad	3.3 to 4.3 Pa·s	-	-
Tiempo de curado	6.0 to 20 hr	-	-
Vida útil en pote	20 to 30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.