Ebalta MG 709-120 / Comp. A+B

Fabricante	Ebalta Kunststoff GmbH	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nuestro producto MG 709 es un compuesto de fundición de poliuretano de 2 componentes, cristalino y estabilizado contra UV, con diferentes vidas útiles curando a temperatura ambiente. Para partes con grosores de pared más delgados y vidas útiles más cortas, recomendamos MG 709-9 o MG 709-20. Fichas técnicas adicionales MG 709-9 / MG 709-20. Aplicaciones En el campo automotriz Artículos domésticos Bienes de consumo Lentes Artículos de decoración Joyería imitación Propiedades estable contra UV cristalino fundible hasta 150 mm

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador UV	-	-
Características	Buena Resistencia a UV	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones para consumidores	- -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Partes decorativas Lentes	- -	
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	77 to 83	-	ISO 7619

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	2000 to 2300 MPa	290076.0 - 333587.4 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	63.0 to 73.0 MPa	9137.39 - 10587.77 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	57 to 77 kJ/m²	27.12 - 36.64 ft·lb/in²	ISO 179

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	54.0 to 58.0 °C	129.2 - 136.4 °F	ISO 75-2/B

Otros			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 90 Relación de mezcla por peso: 100	- - -	- - -
Densidad	1.02 to 1.06 g/cm³	-	-
Viscosidad	0.35 to 0.55 Pa·s	-	-
Tiempo de curado	20 to 30 hr	-	-
Vida útil en pote	110 to 120 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.