Eco Cool Plus CMP 02

Fabricante	EcolBiotech Co., Ltd	**Categoría**	PLA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Supera la resistencia al calor y la contracción de PLA y PBS. Propiedades físicas aplicables a productos resistentes al calor, inyección y IT. Aplicable a láminas, recipientes de película permeable al aire, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable	-	-
Usos	Envases soplados Película Hoja	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Negro	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Moldeo por inyección Extrusión de hoja	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.60 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.14 %	-	ASTM D570
Dureza Rockwell	89	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	24.6 MPa	3567.93 psi	ASTM D638
Impacto Izod sin entalla	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	96.0 °C	204.8 °F	-
Calor específico	1110 J/kg/°C	-	Internal Method
Conductividad térmica	3.0 to 5.0 W/m/K	-	Internal Method
Difusividad térmica	1.64 cSt	-	Internal Method

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.