EcolGreen EGN100

Fabricante	EcolBiotech Co., Ltd	**Categoría**	PLA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Supera la resistencia al calor y la contracción de PLA y PBS. Propiedades físicas aplicables a productos resistentes al calor, de inyección y de TI. Aplicable a láminas, películas permeables al aire y envases soplados, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable Material reciclable	- -	- -
Usos	Envases soplados Película Hoja	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Extrusión de Película	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Moldeo por inyección Extrusión de hoja	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.28 g/cm³	-	-
Absorción de agua	0.23 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	35.9 MPa	5206.86 psi	-
Resistencia al impacto	67.7 J/m	1.27 ft·lb/in	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al calor	68 °C	154.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.