Ecomass® 720ZD88

Fabricante	Ecomass Technologies	**Categoría**	ABS
Carga/Filler	Tungsteno	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ecomass® 720ZD88 es un material de estireno acrilonitrilo butadieno (ABS) relleno con tungsteno. Está disponible en América del Norte para moldeo por inyección. Atributos importantes de Ecomass® 720ZD88 son: Buena tenacidad, rígido.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Tungsteno	-	-
Características	Buena Tenacidad Alta gravedad específica Platificable Semirrígido	- - - -	- - - -
Usos	Blindaje contra radiación	-	-
Formas	Pellets	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	6.00 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.20 %	-	ASTM D955

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	1.1 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	8620 MPa	1250227.56 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	71.1 to 82.2 °C	159.98 - 179.96 °F	-
Tiempo de secado	2.0 to 4.0 hr	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	204 to 249 °C	399.2 - 480.2 °F	-
Temperatura del molde	26.7 to 48.9 °C	80.06 - 120.02 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.