Ecomass® 1007TU78

Fabricante	Ecomass Technologies	**Categoría**	Nylon Copolymer
Carga/Filler	Tungsteno	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ecomass®1007TU78 es un material de copolímero de poliamida (copolímero de nylon) que contiene un relleno de tungsteno. Este producto está disponible en América del Norte y se procesa mediante moldeo por inyección. Las principales características de Ecomass® 1007TU78 son: Copolímero Buena tenacidad Buena flexibilidad no tóxica.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Empaque de Tungsteno	-	-
Características	Tenacidad Ultra Alta Copolímero Buena flexibilidad No tóxico	- - - -	- - - -
Usos	Blindaje contra radiación	-	-
Formas	Partícula	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	3.80 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo	%	-	ISO 294-4

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	979 MPa	141992.2 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	76 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	870 MPa	126183.06 psi	ISO 178

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	75.0 °C	167.0 °F	-
Tiempo de secado	4.0 hr	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.