Ecomass® 2150TU85

Fabricante	Ecomass Technologies	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	Tungsteno	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ecomass®2150TU85 es un material de poliamida 66 (nylon 66) que contiene un relleno de tungsteno. Este producto está disponible en América del Norte y se procesa mediante moldeo por inyección. Las principales características de Ecomass®2150TU85 son: Buena tenacidad no tóxico

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Empaque de Tungsteno	-	-
Características	Buena Tenacidad No tóxico	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	5.60 g/cm³	-	Internal method
Contracción de moldeo	%	-	Internal method

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2900 MPa	420610.2 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	43.0 MPa	6236.63 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	9.0 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 180/A

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	79.4 °C	174.92 °F	-
Tiempo de secado	2.0 hr	-	-
Tiempo de secado, máximo	4.0 hr	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Velocidad de inyección	Moderado-Rápido	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tonelaje de cierre	kN/cm²	-	-
Colchón	mm	-	-
Relación L/D del tornillo	20.0:1.0	-	-
Relación de compresión del tornillo	2.5:1.0	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.