# Dryflex® 420401S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | ELASTO | **Categoría** | SBS |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

La serie 400S es una buena alternativa para aplicaciones interiores y artículos desechables que no tienen altos requisitos de resistencia al envejecimiento y al calor. Las materias primas se seleccionan especialmente para un proceso de fabricación rápido y estable. La serie 400S abarca grados de 50 Shore A a 50 Shore D en colores natural y negro, pero pueden colorearse fácilmente en cualquier tono.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Capacidad de unión<br>Buena resistencia química<br>Buena Resistencia a la Intemperie | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Apariencia** | Color natural | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | | | ASTM D792 |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.04 g/cm³ | - | |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 4.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Contracción de moldeo** | 0.80 to 2.0 % | - | - |
| **Dureza Durometro** | 40 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 10.0 MPa<br>9.00 MPa<br>9.00 MPa | -<br>1450.38 psi<br>1305.34 psi<br>1305.34 psi | ASTM D638<br>-<br>-<br>- |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ASTM D638 |
| **Resistencia al desgarro** | 77.0 kN/m | - | ASTM D624 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de servicio** | -40 to 75 °C | -40.0 - 167.0 °F | - |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de procesamiento (fusión)** | 170 to 210 °C | 338.0 - 410.0 °F | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.