Dryflex® 660450S

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La serie 660S se recomienda cuando las propiedades del detalle producido requieren las ventajas de la serie 500S en combinación con la serie 600S. Un material semirrelleno puede, por lo tanto, combinar las ventajas de las otras dos series. El material tiene buenas propiedades de flujo y mecánicas, así como una resistencia razonable a los arañazos. Los compuestos de la serie 600S están disponibles en dureza de Shore A a 90 Shore A en colores natural y negro, pero se pueden colorear fácilmente en cualquier tono.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Capacidad de unión	-	-
	Contacto Alimentario Aceptable	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena colorabilidad	-	-
	Buena fluidez	-	-
	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Resistente a los arañazos	-	
Apariencia	Color natural	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.80 to 2.0 %	-	-
Dureza Durometro	45	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.00 MPa 1.00 MPa 2.00 MPa	- 870.23 psi 145.04 psi 290.08 psi	ASTM D638 - - -
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	18.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	13 %	-	ASTM D395

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 °F	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Adhesión por sobremoldeo	Excelente	-	

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.