# Dryflex® 662850S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | ELASTO | **Categoría** | SEBS |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

La serie 660S se recomienda cuando las propiedades de la pieza producida requieren las ventajas de la serie 500S en combinación con la serie 600S. Por lo tanto, un material semirreforzado puede combinar las ventajas de las otras dos series. El material tiene buenas propiedades de fluidez y mecánicas, así como una resistencia razonable al rayado. Los compuestos de la serie 600S están disponibles en dureza desde shore A hasta 90 Shore A en colores natural y negro, pero pueden colorearse fácilmente en cualquier tono.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Capacidad de unión | - | - |
| | Contacto Alimentario Aceptable | - | - |
| | Buena resistencia química | - | - |
| | Buena colorabilidad | - | - |
| | Buena fluidez | - | - |
| | Buena Resistencia a la Intemperie | - | - |
| | Resistente a los arañazos | - | |
| **Apariencia** | Negro | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.05 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 10 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Contracción de moldeo** | 0.80 to 2.0 % | - | - |
| **Dureza Durometro** | 85 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 13.0 MPa<br>5.00 MPa<br>6.00 MPa | -<br>1885.49 psi<br>725.19 psi<br>870.23 psi | ASTM D638<br>-<br>-<br>- |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ASTM D638 |
| **Resistencia al desgarro** | 41.0 kN/m | - | ASTM D624 |
| **Deformación permanente por compresión** | 31 % | - | ASTM D395 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de servicio** | -50 to 125 °C | -58.0 - 257.0 °F | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | | | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Adhesión por sobremoldeo** | Excelente | - | |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de procesamiento (fusión)** | 180 to 210 °C | 356.0 - 410.0 °F | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.