Dryflex® A2 600509

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dryflex A es un elastómero termoplástico (TPE) en grados unibles, principalmente basado en SBS y SEBS, que aumenta la libertad de diseño y abre una amplia gama de oportunidades de aplicación. Solía ser un asunto complejo y costoso producir detalles hechos de termoplásticos que mostraran cualidades de tacto suave o tuvieran sellos integrados. Con los TPE de Dryflex A, dado que los materiales se unen en la etapa de producción, no se necesita un imprimador o adhesivo separado. Esto hace que el proceso sea más rápido y rentable que si las dos partes se ensamblaran juntas después de que cada una se hubiera producido por separado, o se unieran mecánicamente, lo que a menudo requiere alguna modificación en el diseño. Principalmente, se utiliza un TPE como el componente blando. Los grados unibles de Dryflex A pueden ser co-extruidos o sobre moldeados con una variedad de plásticos de ingeniería. Los grados de Dryflex A están disponibles en negro o natural y se pueden colorear fácilmente. Estos elastómeros termoplásticos forman excelentes uniones sobre PP, PE, PA, ABS, PC, PS, PMMA, ASA, SAN y sus mezclas. Los poliamidas y ABS pueden ser reforzados o no reforzados, pero aún así se unen extremadamente bien a Dryflex. Es fácil lograr una excelente unión con PP, incluso utilizando materiales TPE estándar, mientras que otros termoplásticos requieren alguna modificación del material TPE para optimizar la unión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Capacidad de unión	-	-
	Contacto Alimentario Aceptable	-	-
	Buena adhesión	-	-
	Buena resistencia química	-	-
Apariencia	Color natural	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	50	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción		-	ASTM D638
	3.50 MPa	507.63 psi	-
	1.80 MPa	261.07 psi	-
	2.70 MPa	391.6 psi	-
Elongación a la tracción	500 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	20.0 kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 °F	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D903

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Fuerza de pelado	>3 N/mm	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.